FICHE TECHNIQUE

W. R. MEADOWS SEALTIGHT

FICHE TECHNIQUE N^{O} 7100-552

MEL-PRIME W/B
Adhésif à base d'eau

DESCRIPTION
L'adhésif à base d'eau MEL-PRIME W/B est un produit prêt à l'emploi spécialement formulé avec des polymères dans une véritable émulsion à base d'eau.

UTILISATIONS
MEL-PRIME W/B permet à la fois de préparer et de protéger de la poussière les nouvelles et les vieilles surfaces de béton verticales ou horizontales, le tout en une seule application facile et économique. Utiliser MEL-PRIME W/B pour apprêter toutes les surfaces de béton destinées à recevoir les membranes MEL-DEK, MEL-ROL et/ou AIR-SHIELD de W. R. MEADOWS.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
- Prêt à l'emploi.
- Facile à appliquer; aucune odeur nocive.
- Procure une adhésion solide et durable.
- Compatible avec toute la gamme des produits pour les enveloppes de bâtiments de W. R. MEADOWS.
- Ininflammable.
- Idéal pour apprêter les nouvelles et les vieilles surfaces de béton horizontales ou verticales à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Conforme aux normes sur les COV.

EMBALLAGE
Unités de 3,8 L (1 gallon U.S.)
Seaux de 18,9 L (5 gallon U.S.)

RENDEMENT
3,69 à 4,92 m²/L (150 à 200 pi²/gallon U.S.)

DURÉE DE CONSERVATION
Les performances optimales et la meilleure utilisation sont obtenues dans les six mois suivant la date de fabrication lorsque stocké à l'intérieur dans son contenant d'origine non ouvert entre 4 et 32°C.

APPLICATION
Préparation de la surface… Le béton devrait être propre, sec, lisse et exempts de vides. Réparer les endroits écaillés, boucher les trous et enlever les protubérances pointues. Pour obtenir des exigences additionnelles sur la préparation de la surface, se référer au mode d'emploi de MEL-ROL, MEL-DEK et/ou AIR-SHIELD.

Mélange… Le produit doit être bien mélangé avant l'application.

Méthode d'application… Appliquer MEL-PRIME W/B par beau temps lorsque la température de l'air et de la surface est d'au moins 4ºC (40ºF). Appliquer avec un pulvérisateur, un rouleau ou un pinceau. Conditionner seulement la zone qui peut être recouverte avec le produit durant la journée de travail. Les endroits non recouverts d'une membrane dans les 24 heures doivent être apprêtés une nouvelle fois. REMARQUE : Il n'est pas nécessaire d'apprêter les surfaces métalliques. Cependant, elles doivent être propres, sèches et exemptes de peinture écaillée, de rouille et de tout autre contaminant.

Temps de séchage… Laisser sécher environ une heure selon la température et le taux de couverture. La surface doit être collante au toucher avant de recouvrir. Si la zone de travail est très poussiéreuse, appliquer la membrane aussitôt que MEL-PRIME W/B est sec.

Nettoyage… L'outillage peut être nettoyé avec de l'eau et du savon avant que MEL-PRIME W/B ne sèche. Une fois séché, nettoyer avec de l'essence minérale.

Page suivante …

W. R. MEADOWS DU CANADA
70 Hannant Court, Milton, ON L9T 5C1
TÉL: (905) 878-4122 • TÉLÉCOP: (905) 878-4125

Ventes Montréal : (877) 405-5186

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON /
St. Albert, AB
www.wrmeadows.com

PRÉCAUTIONS
Ne pas appliquer MEL-PRIME APPRÊT W/B lorsque de la pluie imminente, sur des surfaces gelées ou givrées ou si la température ambiante ou de la surface est inférieure à 4ºC. Éviter de former des flaques de MEL-PRIME W/B ce qui allongerait le temps de séchage. Ne pas diluer, utiliser tel quel. PROTÉGER DU GEL Se référer à la fiche signalétique pour des informations santé et sécurité complètes.

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 2010
07 13 53 – Imperméabilisation avec feuilles élastomères

INFORMATION LEED
Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED :

- Crédit IEQ 3.1 : Plan de gestion de l'air intérieur pour la construction – Durant la construction
- Crédit IEQ 7.1 : Confort thermique - Conception
- Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction
- Crédit MR 5 : Matériaux régionaux

Pour la fiche technique la plus récente, des informations LEED supplémentaires et la fiche technique, visiter notre site web: www.wrmeadows.com

2015-03-30

SEALTIGHT ® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada
Garantie: W. R. Meadows du Canada garantit qu'au moment et à l'endroit ou nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes publiées, alors en vigueur à la date de l'acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux LA GARANTIE CI-DESSUS SERA EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMEES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRÉS GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D'ACTION, PAR COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT. En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition cependant que l'acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés dans une construction. Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada , toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l'une de ces obligations ne pourra donc être entamée. W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits. A moins d'un accord contraire formulé par écrit, aucune garantie n'est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada . Nous ne pouvons pas garantir, et d'aucune façon nous ne garantissons, aucune méthode particulière d'utilisation ou d'application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière. Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne peuvent être prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou dessin.